

ELIMINA MACCHIE DI RUGGINE ED OSSIDAZIONI

CARATTERISTICHE

DeRUST è un preparato a base acida che permette di eliminare dai graniti le macchie di ruggine; è particolarmente indicato per neutralizzare elementi ferrosi esistenti nei materiali che, una volta esposti agli agenti atmosferici, assumono una colorazione giallastra che ne altera le sue caratteristiche.

DeRUST trova applicazione su materiali con concentrazione di ruggine maggiore e maggiormente legata al supporto lapideo quali: Beola, Serizzo, Luserna e alcuni graniti di origine indiana e cinese.

Si consiglia di valutare preliminarmente l'efficacia di DeRUST utilizzando un campione di materiale ed applicare il prodotto, lasciandolo agire circa mezz'ora per poi scaldare con fiamma fino alla completa asciugatura della superficie. Nel caso in cui la macchia di ruggine sparisca, allora è possibile effettuare il trattamento per tutto il materiale; in caso contrario consultare il servizio tecnico della KEMISTONE.

MODALITA' DI APPLICAZIONE

DeRUST si può utilizzare sia su lastre lucide che levigate. È preferibile bagnare tutta la lastra messa in orizzontale con acqua di rete fino a che il supporto non sia omogeneamente impregnato, a questo punto eliminare tutta l'acqua in eccesso dalla superficie, di seguito stendere sul supporto uniformemente il prodotto facendosi aiutare da un nebulizzatore o da uno spazzolone e lasciare agire per un tempo variabile da 2/3 ore sino a 10/12 ore a seconda della quantità e persistenza delle macchie di ruggine da eliminare.

Successivamente lavare abbondantemente con acqua possibilmente in soluzione con prodotto alcalino BASICUM al 2/3 %. sui graniti chiari si consiglia di applicare il disossidante in forma diluita utilizzando 2/3 di prodotto e 1/3 di acqua per evitare l'incupimento del materiale. Per impedire il ritorno della ruggine, si consiglia inoltre l'applicazione successiva del protettivo idrorepellente in soluzione acquosa IDROKEMI, in modo di evitare che gli agenti atmosferici possano successivamente scaturire sul materiale processi ossidanti.

AGITARE IL PRODOTTO PRIMA DELL'USO

RESA

La resa del materiale è puramente teorico può variare da 7 ai 12 mq/lt.

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

DeRUST deve essere immagazzinato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 0° e 30° e non esposto ai raggi solari diretti.

In queste condizioni il prodotto ha un tempo di magazzino di 12 mesi dalla data della bolla di consegna senza subire alterazioni. Se il materiale è stato tenuto oltre la durata raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile, ma deve essere eseguito un controllo qualitativo sulle caratteristiche

CONFEZIONI

Cartoni di 12 pezzi da KG. 1
Cartoni da 2 fustini da KG. 5
Fustino da kg. 25 - 60 - 220 - 1000

AVVERTENZE

Chunque, prima dell'uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute. Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. In ogni caso mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso.

Nelle nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle Vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da Voi utilizzata.



Kemistone s.r.l.
Sede Legale : Via Roma - Puos 32016 Alpago (BL)
Sede Operativa : Via della Libertà 44 31050 Ponzano Veneto (TV)
E.mail info@kemistone.eu
tel. 0422 - 1574528 fax. 0422 - 15742527

KEMISTONE®
CHEMICAL PRODUCTION